

Denominazione	FINITURA ORO - FINITURA RAME - FINITURA ARGENTO
Descrizione	Finitura decorativa per finiture interne.
Caratteristiche principali	Perlescente; Acrilica; Altamente decorativa.
Classificazione (UNI 8681)	B4.C.0.A.2.FA Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Oro-Rame-Argento (cat. A/l): 200 g/L (2010). Oro-Rame-Argento contiene al massimo 100 g/L di COV.
Ciclo applicativo	PARETI INTERNE MAI DIPINTE Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con Maxfix Acrilico, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con Stuccoforte operando con rasate successive e carteggiare, isolare le parti stuccate con Maxfix Acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA PRIMAMANO, successivamente applicare VANITY FINITURA DECORATIVA. PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una buona consistenza isolare con Maxfix Acrilico, trattare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA PRIMAMANO, successivamente applicare VANITY FINITURA DECORATIVA. PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con Stuccoforte, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare le parti stuccate con Maxfix Acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA PRIMAMANO, successivamente applicare VANITY FINITURA DECORATIVA.
Consigli pratici	N.B. Non interrompere a metà parete l'applicazione. <u>Per le modalità applicative consigliamo:</u> - La visione del video dimostrativo contenuto su "Colordeco 2010", reperibile presso i rivenditori; - Consultare il sito internet www.maxmeyer.it nella sessione "MaxMeyer Channel"; - La visione delle sequenze fotografiche riportate sulla Cartella Colori. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		-
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1.020 ÷ 1.060
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	2500 ÷ 3500
Resa teorica per mano	MPL 052 (ISO 7254)	ca 20 m ² \ L
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	22 ÷ 25
pH	MPL036	8.7 ÷ 9.7
Brillantezza 60°C gloss	MPL030	25 ÷ 30
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	2 ÷ 3
Secco in profondità h	MPL 033	24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 12
Esterni \ Interni		NO / SI
Colori		Oro, rame, argento
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione con rosotto % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161Lun - giov: 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30

M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it