

<b>Denominazione</b>	<b>CAMPIELLO Stucco Decorativo</b>
<b>Descrizione</b>	Stucco in pasta per interni in grado di conferire al supporto una finitura lucida altamente decorativa.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	E. 2/4.C.O.A.2.FA Stucco per strato di fondo e finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Campiello (cat. A/I): 200 g/L (2010) Campiello contiene al massimo 100 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>MURI NUOVI</b> Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg). Togliere, spazzolandoli, eventuali detriti non aderenti. Rendere il supporto perfettamente liscio eliminando qualsiasi imperfezione. Isolare il muro con Fissativo Acrilico all'Acqua. Applicare lo Stucco Decorativo Campiello. <b>MURI VECCHI</b> Togliere, spazzolandoli, eventuali detriti non aderenti. Stuccare le imperfezioni con stucco in pasta. Isolare le parti stuccare con Fissativo Acrilico all'Acqua. Isolare tutta la superficie con Fissativo Acrilico all'Acqua. Applicare lo Stucco Decorativo Campiello.
<b>Consigli pratici</b>	Applicare il prodotto a mezzo frettazzo d'acciaio Inox a rasatura con due mani di Stucco Decorativo Campiello. Carteggiare ciascuna rasatura a completa essiccazione con carta abrasiva doppio zero. Applicare una mano di Stucco Decorativo Campiello dello stesso colore del fondo o di altra tinta, con spatola da stuccatore in acciaio Inox, incrociando i colpi di spatola. Carteggiare a completa essiccazione con carta abrasiva finissima e ripetere l'operazione al punto precedente per due mani. Lucidare la superficie con la spatola d'acciaio Inox, a completa essiccazione dell'ultima mano. Per conferire ulteriore resistenza e brillantezza alla finitura è consigliabile applicare una mano di cera da stendere con il frettazzo e uniformare con un panno di lana, dopo completa essiccazione. L'applicazione preventiva di un granulato plastico colorato, consente inoltre di ottenere con lo Stucco Decorativo Campiello, particolari effetti.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.</li><li>• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li></ul>

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		–
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,610 ÷ 1,650
Viscosità		Pasta
Resa teorica per mano (per uno spessore 1 mm)	MPL 059	1,6 ÷ 2,5 m <sup>2</sup> \ Kg
Spessore consigliato micron per mano	MPL 066	40 ÷ 80
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	62 ÷ 66
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Secco in profondità h	MPL 066	8
Sovraverniciabilità h	MPL 048	24
Carteggiabilità h	MPL 048	Dopo 8
Esterni / Interni		No / Si
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a frattazzo		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)