

<b>Denominazione</b>	<b>ENCANTO</b>
<b>Descrizione</b>	Pittura semitrasparente per "effetto velatura"
<b>Caratteristiche principali</b>	Idrorepellente Alta permeabilità al vapore acqueo
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4.C.O.A.2.FC Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acril-siliconica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Encanto (cat. A/I): 200 g/L (2010) Encanto contiene al massimo 100 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>MURI NUOVI ESTERNI</b> Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30gg). Applicare il Trasparente Idrofobante oppure il Fondo Normalizzante. Applicare una o due mani di Pittura Murale ad Azione Sinergica oppure una/due mani di Fondo di Connessione. Applicare Encanto <b>MURI MAI VERNICIATI E DEGRADATI ESTERNI</b> Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolandoli, eventuali detriti non aderenti. Rinzaffare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare il Trasparente Idrofobante. Applicare una/due mani di Pittura Murale ad Azione Sinergica oppure una/due mani di Fondo di Connessione. Applicare Encanto <b>MURI GIA' VERNICIATI ESTERNI</b> Demolite le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con rinzaffi ed attendere la seguente stagionatura. Applicare il Trasparente Idrofobante oppure il Fondo Normalizzante. Applicare una/due mani di Pittura Murale ad Azione Sinergica oppure una/due mani di Fondo di Connessione. Applicare Encanto. <b>MURI NUOVI INTERNI</b> Assicurarsi che il muro sia asciutto ed eliminare spazzolandoli eventuali detriti non aderenti. Applicare, se necessario, una mano di Fissativo Acrilico all'Acqua opportunamente diluito. Applicare una/due mani di Pittura Murale ad Azione Sinergica o di Pittura Acrilica. Applicare Encanto. <b>MURI GIA' VERNICIATI INTERNI</b> Eliminare spazzolandoli eventuali detriti non aderenti. Applicare, se necessario, una mano di Fissativo Acrilico all'Acqua opportunamente diluito. Applicare una/due mani di Pittura Murale ad Azione Sinergica o di Pittura Acrilica. Applicare Encanto.
<b>Consigli pratici</b>	Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente. Se i supporti sono molto assorbenti sia in interno che in esterno applicare preventivamente una mano di Fissativo Acrilico.  Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max 35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min 5°C / max 35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.</li><li>• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li></ul>

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60 % di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,200 ÷ 1,300
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	2000 ÷ 3000
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	15 ÷ 20
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	45 ÷ 48
Resistenza alla diffusione d'acqua S <sub>D</sub> (spessore film 200 micron secchi)	MPL 099 (DIN 52615)	0,048 m
Diffusione del vapore d'acqua WDD (spessore film 200 micron secchi)	MPL 099 (DIN 52615)	850 g/mq in 24 h
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N. D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 0,5
Secco in profondità h	MPL 033	Max 24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 12 ÷ 24
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrisilossanico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a straccio o a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso, eventualmente diluire max 10%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
 20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
 Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)