

# RIVESTIMENTO ELASTOMERICO di FONDO a SPESSORE

Codice Scheda QUA120657

Rev. 05 del 01.03.2010 Pag. 1 di 2

<b>Denominazione</b>	<b>RIVESTIMENTO ELASTOMERICO DI FONDO A SPESSORE</b>
<b>Descrizione</b>	Fondo a spessore elastico fibrorinforzato di aspetto liscio o leggermente bucciato per la protezione di muri in esterno.
<b>Caratteristiche principali</b>	Prodotto di fondo a base di resine acriliche elastomeriche dotate di elevata elasticità permanente nel tempo, rinforzate da fibre sintetiche.
<b>Classificazione (UNI 8682)</b>	B2.CO.A1.FA. Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per Rivestimento Elastomerico di Fondo (cat. A/h): 30 g/L (2010). Rivestimento Elastomerico di Fondo contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>MURO NUOVO:</b> Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti. Isolare il muro con Fissativo a Solvente opportunamente diluito. Applicare una o più mani di Rivestimento Elastomerico fino a uno spessore secco minimo di 250 Micron. <b>MURO GIA' VERNICIATO:</b> Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti, stuccare le eventuali imperfezioni. Isolare le parti stuccate con Fissativo a Solvente. Isolare l'intera superficie con Fissativo a Solvente opportunamente diluito e applicare una o due mani di Rivestimento Elastomerico fino a uno spessore secco minimo di 250 Micron. Nel caso di crepe molto evidenti causate da assestamenti o di altra natura è necessario, prima del ciclo consigliato, operare un'apertura della crepa, isolarne i bordi e riempirla con Sigillante Elastomerico. Nei punti di estrema tensione del supporto, occorre introdurre nel ciclo anche le apposite reti, annegandole nel Rasante Elastomerico. Trattandosi di un prodotto di fondo è indispensabile applicare successivamente Pittura Elastomerica di Finitura.
<b>Consigli pratici</b>	Conservare al riparo dal gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso. Le prestazioni di elasticità sono legate allo spessore secco applicato, occorre quindi attenersi scrupolosamente a quanto consigliato per quanto riguarda le rese. Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto. Non applicare su supporti con umidità di risalita. Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione, dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere per almeno 24 ore. Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi, con nebbia ed alta umidità dell'aria, con pioggia e con gelate notturne incombenti. Condizioni dell'ambiente e del supporto : temperatura dell'ambiente: min. 5°C / max. 35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 80%; temperatura del supporto : min. 5°C / max. 35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.</li><li>• Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li><li>• I silicati sono reattivi: prima di iniziare l'applicazione è doveroso proteggere vetro, marmi, serramenti metallici, piastrelle e tutto quello che non deve essere verniciato.</li></ul>



# RIVESTIMENTO ELASTOMERICO di FONDO a SPESSORE

Codice Scheda QUA120657

Rev. 05 del 01.03.2010 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60 % di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco Liscio o leggermente bucciato
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,220 ÷ 1,320
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D2196)	23000 ÷ 33000
Resa teorica per mano Spessore minimo consigliato 250 Micron Lt/ mq	MPL 059	1 ÷ 2
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	60 ÷ 64
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Secco in profondità h	MPL 066	24 h
Sovraverniciabilità h	MPL 048	Dopo 24 ore
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Bianco
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo	MPL 063	Max. 5 % a volume
Applicazione a pennello	MPL 063	Max. 5 % a volume
Applicazione a spruzzo Misto aria a bassa pressione	MPL 063	5 ÷ 10 % a volume

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)