

# MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA

Codice Scheda 12 0670

Rev.03 del 01.03.2010 Pag. 1 di 2

<b>Denominazione</b>	<b>MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA</b>
<b>Descrizione</b>	Malta pre miscelata in polvere antiritiro per la riparazione e la ricostruzione del calcestruzzo.
<b>Caratteristiche principali</b>	Con speciali additivi antiritiro. Idonea anche per alti spessori.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	E2. D.O.B.2.TA Stucco per strato di fondo, senza solventi, monocomponente, in polvere ad essiccamento chimico, opaco, base cementizia.
<b>Preparazione Ciclo applicativo</b>	Il supporto deve essere pulito ed esente da parti non perfettamente ancorate. Si consiglia di bagnare il supporto prima dell'applicazione. Miscelare Malta Tixotropica Fibrorinforzata con circa 20% di acqua utilizzando un agitatore meccanico. Applicare la malta sul supporto preparato come sopra, con cazzuola o con frattazzo metallico compattandola molto bene. Dopo alcuni minuti dall'applicazione è possibile modellare la malta o lisciarla con frattazzo.
<b>Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata.</li><li>▪ Non applicare su fondi assolati o con condizioni di temperatura inferiori a +5°C o superiori a +35°C.</li><li>▪ Non applicare su supporti gelati.</li><li>▪ Evitare l'applicazione in pieno sole.</li><li>▪ Non applicare su superfici in gesso.</li><li>▪ Non modificare il prodotto con altri inerti o leganti.</li><li>▪ Curare la maturazione del prodotto applicato inumidendo per il primo giorno se necessario.</li><li>▪ Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.</li><li>▪ Il pH dopo miscelazione con acqua è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione persiste consultare un medico.</li></ul>
<b>Norme Precauzionali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il prodotto in ambiente fresco e asciutto. Evitare il contatto con acqua.</li><li>• Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.</li><li>• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</li></ul>



# MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA

Codice Scheda 12 0670

Rev.03 del 01.03.2010 Pag. 2 di 2

<b>Caratteristiche ed altre informazioni tecniche</b>	<b>Metodo</b>	<b>Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.</b>
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica Kg/m <sup>3</sup>	MCI 004 (UNI EN 1015-10)	1970
Consumo teorico (per uno spessore di 1 mm) Kg/mq	MPL 059	1,8
Consistenza della Malta Fresca mm	MCI 002 (UNI EN 1015-3)	46
Massa Volumica apparente della malta Indurita Essiccata mm	MPL M004 (UNI EN 1015-10)	1915
Spessore consigliato micron per mano	MPL 066	Circa 1000
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	Min 99
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 8 mesi
Granulometria mm	MCI 005 (UNI EN 1015-1)	0 ÷ 1,20
Tempo di inizio presa min	MCI 016 (UNI EN 196/3)	30 ÷ 60
Lavorabilità		Consistenza plastica tixotropica
Resistenza a Flessione a 28gg MPa	MPL 003 (UNI EN 1015-11)	12
Resistenza alla Compressione a 28gg MPa	MCI 003 (UNI EN 1015-11)	48
Sovraverniciabilità h	MPL 048	Dopo 24h
Esterni /Interni		SI / SI
Colori		Grigio
Legante		Idraulico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a cazzuola/frattazzo % in volume	MCI 020	Impastare con 20% di acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)