

<b>Denominazione</b>	<b>Stucco in Polvere</b>
<b>Descrizione</b>	Stucco in polvere per rasature interne.
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ideale per grandi superfici</li><li>- Facile da lavorare</li><li>- Non ritira</li><li>- Non screpola</li></ul>
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	E2. D.1.E.2.VA Stucco per strato di fondo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco, base gesso.
<b>Ciclo applicativo</b>	INTONACO: su supporti già verniciati rimuovere eventuali pitture male ancorate o in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni applicando e rasando con una spatola. A essiccazione avvenuta (circa 4 ore) carteggiare per pareggiare la superficie. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive. Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e procedere con il ciclo di pitturazione prescelto.
<b>Consigli pratici</b>	Conservare in luogo fresco e asciutto. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max. 35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. 5°C / max. 35°C; umidità del supporto : > 10 di U.R.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li></ul>



# STUCCO IN POLVERE

Codice Scheda 12 0671

Rev.02 del 01.01.2005 Pag. 2 di 2

<b>Caratteristiche ed altre informazioni tecniche</b>	<b>Metodo</b>	<b>Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.</b>
Aspetto e finitura		Opaco
Resa teorica per mano (per uno spessore di 500 microns) mq \ Kg	MPL 059	1 ÷ 1,5
Spessore consigliato micron per mano	MPL 066	500 ÷ 1000
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	Min. 96
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Sovraverniciabilità H	MPL 048	Dopo 4 ore
Carteggiabilità H	MPL 048	Dopo 4 ore
Esterni / Interni		NO/SI
Colori		Bianco
Legante		Minerale
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a spatola % in volume	MPL 065	2 parti di prodotto 1 di acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)