

Denominazione	FINITURA VELATA TRASPARENTE – EFFETTO COUNTRY
Descrizione	Finitura Velata per l'effetto Country.
Caratteristiche principali	EFFETTO COUNTRY: Finitura Trasparente colorata da sovrapporre alla specifica BASE A BASSORILIEVO. Il risultato è un effetto rustico-elegante, in cui si esaltano i chiaroscuri della velatura.
Classificazione (UNI 8681)	B4. C.O.A.2.FC Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acril-siliconica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Effetto Country (cat. A/l): 200 g/L (2010). Effetto Country & contiene al massimo 100 g/L di COV.
Ciclo applicativo	Applicare una mano di Base a Bassorilievo. Attendere almeno 24 ore, quindi applicare una o due mani di FINITURA VELATA TRASPARENTE EFFETTO COUNTRY. E' necessario comunque completare la parete iniziata, in quanto riprenderla successivamente crea disomogeneità estetica.
Consigli pratici	Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max. 35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min 5°C / max. 35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.• Non richiede etichettatura (D. L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaca
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,300 ÷ 1,430
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	2000 ÷ 3000
Resa teorica per mano mq/L	MPL 052 (ISO 7254)	12 ÷ 16
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso (riferito al Bianco)	MPL 027 (UNI 8906)	45 ÷ 48
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 0,5
Secco in profondità h	MPL 033	Max 24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 12÷24
Esterni \ Interni		NO / SI
Colori		Trasparente
Legante		Acrisiliconica
Diluente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione con straccio		Pronto all'uso, eventualmente diluire al max. 40%

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

