

<b>Denominazione</b>	<b>FINITURA BRILLANTE “ Linea Verde”</b>
<b>Descrizione</b>	Vernice brillante per legno ad acqua.
<b>Caratteristiche principali</b>	- Non ingiallente. - Buona pienezza e brillantezza.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	A4. C.O.A.O.FA Vernice per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per Finitura Brillante Linea Verde (cat. A/e): 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Finitura Brillante Linea Verde contiene al massimo 130 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>LEGNO NUOVO:</b> su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto diluita al 20% di FINITURA BRILLANTE “Linea Verde”. Dopo 6-8 ore carteggiare con carta abrasiva a grana media ed applicare due o più mani di prodotto a distanza di 6-8 ore l’una dall’altra. <b>LEGNO GIA’ VERNICIATO:</b> togliere con raschietto eventuale vernice male ancorata in fase di distacco. Lavare tutta la superficie da verniciare con detersivo; sciacquare bene lasciare asciugare. Ritoccare i punti dove la vernice si è staccata con FINITURA BRILLANTE “Linea Verde” diluita al 20%. Applicare 2 o più mani di prodotto attendendo 6-8 ore tra le varie mani.
<b>Consigli pratici</b>	Condizioni dell’ambiente e del supporto : Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C Umidità relativa dell’ambiente: < 75% Temperatura del supporto : min 10°C / max 35°C Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l’uso. Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li><li>• Non richiede etichettatura di pericolo (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l’utente sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</li></ul>

**FINITURA BRILLANTE MASTRO LEGNO "Linea Verde"**

Codice Scheda 02 0480

Rev. 03 del 01.06.2006 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	MPL 030 (UNI 9389)	Lucido Min 60
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,000 ÷ 1,050
Viscosità ISO Ø 6, s	MPL 029 (UNI 8356)	95 ÷ 115
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	9 ÷ 12
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	35 ÷ 40
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 1
Secco in profondità h	MPL 033	5 ÷ 6
Sovraverniciabilità h	MPL 037	5 ÷ 6
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Incolore. Tinteggiabile con coloranti universali per Maxicolor System
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso Eventualmente diluire Max 5%
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso Eventualmente diluire Max 5%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	10 ÷ 15%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)