

<b>Denominazione</b>	<b>EDONI</b>
<b>Descrizione</b>	Smalto acrilico all'acqua, a base di speciali pigmenti metallici.
<b>Caratteristiche principali</b>	Rapido in essiccazione. Inodore.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4. C.O.A.O.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture lucide per pareti e soffitti interni Valore limite UE per EDONI (Cat. A/b): 100g/L (2010). EDONI contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>PARETI INTERNE MAI DIPINTE</b> Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con Maxfix Acrilico, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con Stuccoforte operando con rasate successive e carteggiare, isolare le parti stuccate con Maxfix Acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare EDONI. <b>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA</b> Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una buona consistenza isolare con Maxfix Acrilico, trattare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare EDONI. <b>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI</b> Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con Stuccoforte, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare le parti stuccate con Maxfix Acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare EDONI.
<b>Consigli pratici</b>	<u>Per le modalità applicative consigliamo:</u> - La visione del video dimostrativo contenuto su "Colordeco 2010", reperibile presso i rivenditori; - Consultare il sito internet <a href="http://www.maxmeyer.it">www.maxmeyer.it</a> nella sessione "MaxMeyer Channel"; - La visione delle sequenze fotografiche riportate sulla Cartella Colori.  Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: < 75% Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C  Per la particolarità dei pigmenti contenuti si consiglia l'applicazione con rullo di pelo corto o rulli di spugna per smalti. Per l'applicazione su superfici ampie, data la difficoltà nell'ottenere un aspetto uniforme, consigliamo l'effetto foglia oro/argento. N.B. Non interrompere a metà parete l'applicazione.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti. Non richiede etichettatura di pericolo (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	MPL 030 (UNI 9389)	Effetto metallico
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,130 ÷ 1,230
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	9.000 ÷ 17.000
Resa teorica per mano mq/lt	MPL 052 (ISO 7254)	10 ÷ 12
Applicazione Foglia-Oro Resa mq/lt		Minimo 10 - 12
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	ND
Secco al tatto h	MPL 033	2 ÷ 3
Secco in profondità h	MPL 033	18 ÷ 24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	24
Esterni \ Interni		NO \ SI
Colori		Oro, Alluminio
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Applicazione effetto foglia – rosotto plus % in volume	MPL 063	Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max. 5%
Applicazione a pennello / rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max. 5%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max. 10%÷20% ugello 1,2 ÷ 1,5 mm pressione 2,5 atm

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

### Servizio Clienti

Numero Verde

**800-825161**

Lun - giov. 8.30 - 17.30  
Ven. 8.30 - 15.30



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)